

TKW **SBO TYPE** STENCIL FILM

簡単な設備と短い作業工程で、最高の製版が完成でき、精密製版に対する悩みを一気に解消します。

水貼り、乳剤貼り両用 / CTS製版にもお勧め

▶ 特長

- 乳剤貼り、水貼りも適する、製版さらに簡単です。
- 膜厚一定しかも、均一、表面RZ値が極めて低い為、印刷性に優れます。
- 高感度、高解像性、長期保存も可能、使用勝手が良いです。
- 高耐溶性、CTS、PCB、グラフィック、一般印刷に適用です。
- 貼り付け乳剤KBS-686又はKBS-691を使用。添加するジアゾを0.5-2g添加する事をお勧めします。解像性と耐刷性がアップします。但し添加後、乳剤のポットライフが短縮することにご注意下さい。

▶ 貼り付け方法

乳剤塗布によるフィルム貼り付け

- 貼り付け乳剤KBS-686又はKBS-691(事前に感光剤を添加し、攪拌後に濾過、脱泡処理を行います)
- 貼り付け乳剤塗布(印刷面1回)→(スキージ面1回)→印刷面にフィルムを貼り付けます。
- 貼り付けの際、静電気とゴミに注意してください。(フィルムに圧をかけすぎると不良の原因になります。)

水散布によるフィルム貼り付け

- まず清浄剤を用いてメッシュを脱脂します。
- 両面をよく水で洗い流します。
- 水を切らずに空きバケツでフィルムを貼り付けます。
- 2-3度バケツの先端でしごきます。
- 貼り付けの際、静電気とゴミに注意してください。(フィルムに圧をかけすぎると不良の原因になります。)

▶ 製造規格

乳剤タイプ	TKW
乳剤膜厚	15、20、22、25
ロール幅	640mm、1000mm
シートサイズ	200x200mm~1000x1000mm

- 乳剤膜厚とシートサイズは相談に応じて製造可能です。

